



IMMER®

MADE 60

ГРУНТ БАЗОВЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ



Внутренние и
наружные работы



Паропроницаемый
слой



Замораживание
и оттаивание

- Регулирует впитывающую способность основания
- Содержит антисептик
- Совместим с ЛКМ на водной основе

4 %

концентрация рабочего вещества

87 м²

расход 10 л

до -20 °C

транспортировка и хранение

IMMER[®] MADE 60

Грунт базовый укрепляющий на акриловой основе

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обработки и обеспыливания оснований, под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпатлевок, ЛКМ на водной основе, обоев и других финишных декоративных покрытий. Для внутренних и наружных работ.

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ

Сухие подготовленные поверхности — конструкционный бетон, штукатурки и шпатлевки на цементной и гипсовой основах, ППП, ГВЛ, ГКЛ, ЦСП, дерево. Не используется для обработки металлических поверхностей, а также гладких и слабо впитывающих оснований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Концентрация рабочего вещества	4 %
Расход	100-120 мл/м ²
Площадь нанесения грунта (10 л) 1 слоем, не более	87м ²
Время высыхания 1 слоя, не менее	1 час
Время полного высыхания, не менее	8 часов
Температура основания и окружающей среды при нанесении	от +5 °С до +35 °С
Температура хранения	от +5 °С до +50 °С
Морозостойкость при транспортировке и хранении, не более	5 циклов*
Нормативный документ	ТУ 5772-001-19588510-2020

* - допускается кратковременное замораживание при температуре не ниже -20 °С

Варианты фасовок

10 л / НЕТТО 10 кг

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия и другие загрязнения, препятствующие сцеплению грунта с поверхностью.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Грунт равномерно наносят с помощью валика, щетки или кисти на основание, втирая в поверхность. Не допускается образование матовых разводов и подтёков на поверхности. Неравномерно и сильно впитывающие основания необходимо обработать в несколько слоев. Необходимо дожидаться полного высыхания грунта на основании, проверить качество грунтования. Не допускать запыления загрунтованной поверхности. После окончания работ, тщательно промыть инструмент и емкости водой. Не допускается добавление в состав грунта воды и других посторонних компонентов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

В процессе работы и при высыхании температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +5 °С, влажность воздуха не более 75 %, при необходимости допускается принудительная сушка загрунтованной поверхности. Все технические характеристики на упаковке верны при температуре окружающей среды +20 °С и относительной влажности 65 %. При работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности. Необходимо соблюдать все требования актуальных редакций СП. При возникновении вопросов, обращайтесь к Производителю. Инструкция по применению, указанная на упаковке, теряет силу после размещения новой редакции текста на сайте Производителя, который указан на упаковке.

СОСТАВ

Полимер на акриловой основе, вода, модифицирующие добавки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работы проводят в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, очки, респиратор). Избегать попадания вовнутрь. При попадании на кожу или в глаза — промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Беречь от детей. Утилизировать согласно действующим нормам на соответствующем предприятии по переработке, не сливать в водоемы и канализацию.

ЭКСПЕРТИЗЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Продукт сертифицирован в соответствии с законодательством РФ. Грунт не выделяет веществ, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Грунт поставляется в пластиковой таре. Грунт следует транспортировать и хранить в вертикальном положении. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке при температуре от +5 °С до +50 °С — не менее 12 месяцев с даты изготовления.

Другие продукты серии IMMER MADE



Daüer[®]



+7 985 220 12 12
техническая поддержка



www.dauer.ru